

## ESCAYOLA E-35

CONGLOMERANTE A BASE DE YESO A/14/3,5,  
UNE EN 13279-1  
UNE EN 13279-2



### COMPOSICIÓN:

ESCAYOLA E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se compone de Sulfato de Calcio semihidrato.

### CARACTERÍSTICAS:

ESCAYOLA E-35	ESCAYOLA E-35 A/14/3,5	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279-1
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza $\text{CaSO}_4$ (%)	>92	≥92
Agua de amasado (%)	70 – 74	--
Principio fraguado (min.)	12 ± 4	--
Fin fraguado (min.)	30 ± 4	--
Trabajabilidad (min.)	20 ± 4	--
Resistencia mecánica a flexotracción (N/mm <sup>2</sup> )	>3,5	≥3,5
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	0.0-0.2	≤1
Contenido en agua combinada (%)	≤6	≤6,2

### APLICACIONES:

Se aplica a mano en revestimientos interiores y en la ejecución de elementos prefabricados para techos y tabiques. También puede utilizarse para trabajos de colocación, repaso y fabricación de prefabricados.

### ENVASE Y COMENTARIOS:

ESCAYOLA E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. se suministra en sacos de 25 Kg, 10 Kg y 3 Kg en palés de 48, 96 y 220 sacos respectivamente. También se suministra a granel en cisternas.

Nunca debe almacenarse a la intemperie. Preservar de la luz solar y de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones que ha sido diseñado.

