

LEBRIFINO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO C6 (C6/20/2).
YESO DE TERMINACIÓN (YE/T).
UNE EN 13279-1
UNE EN 13279-2



COMPOSICIÓN

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

CARACTERÍSTICAS

LEBRIFINO	YESO DE CONSTRUCCIÓN C6/20/2	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279-1
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO4 (%)	>75	>50
Agua de amasado (%)	65	--
Tiempo de principio de fraguado (min.)	95	>20
Dureza superficial (Shore C)	>45	≥45
Determinación de pH	>6	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	<1	≥15

APLICACIONES

Se aplica sobre cualquier superficie en revestimientos interiores de paredes y techos, ya sean de yeso, escayola, o morteros de cemento.

Con este yeso de terminación se consigue un acabado de alta calidad.

ENVASE Y COMENTARIOS

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel y lámina de plástico, en pallets de madera de 64 sacos (1.280 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

