

PERLISUR®

ESCAVOLA ALIGERADA CON PERLITA (YA)

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B4 (B4/20/2).
YESO ALIGERADO CON PERLITA (YA).
UNE EN 13279-1
UNE EN 13279-2



COMPOSICIÓN

PERLISUR®, se compone de Sulfato de Calcio Semihidratado y perlita expandida, que aumenta las características de aislamiento térmico, acústico, etc. del yeso, y aditivos para proporcionar una excelente trabajabilidad.

CARACTERÍSTICAS

PERLISUR®	YESO DE CONSTRUCCIÓN B4/20/2	ESPECIFICACIONES UNE-EN 13279
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO4 (%)	>75	>56
Agua de amasado (%)	90	--
Tiempo de principio de fraguado (min.)	> 50	>20
Resistencia mecánica a la Compresión (N/mm ²)	>2,0	≥2,0
Resistencia mecánica a la Flexión (N/mm ²)	>1,0	≥1,0
Adherencia	cumple	(*)
Determinación de pH	>6	≥6
Dureza superficial (Shore C)	≥45	≥45
Densidad aparente (Kg/m ³)	540	≤800
Rendimiento (m ² / saco / cm de espesor)	2.8 - 2.6	--

(*) Según el apartado 5.3 de la norma UNE EN 13279-1, la adherencia será apta cuando se manifieste la rotura en la masa de yeso o en el soporte. Cuando la rotura aparece en la interfase yeso-soporte debe ser mayor de 0,1 N/mm².

APLICACIONES

Se aplica a mano y se utiliza en revestimientos interiores de paredes y techos. Excelentes cualidades aislantes térmicas y acústicas. Con ello se mejora la calidad aislante de los yesos convencionales.

ENVASE Y COMENTARIOS

PERLISUR®, se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel, en pallets de madera de 48 sacos (960 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

