

YESO FRAGUADO CONTROLADO

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO B1
(B1/NA/2).
YESO FRAGUADO CONTROLADO (YG/L).
UNE EN 13279-1
UNE EN 13279-2



COMPOSICIÓN

YESO FRAGUADO CONTROLADO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se compone de Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

CARACTERÍSTICAS

YESO FRAGUADO CONTROLADO	YESO DE CONSTRUCCIÓN B1/na/2	ESPECIFICACIONES UNE-EN 13279
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO ₄ (%)	>75	>75
Agua de amasado (%)	61-65	--
Trabajabilidad (min.)	50±10	>20
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm ²)	>2,0	≥2,0
Resistencia mecánica a la Flexión (N/mm ²)	>1,0	≥1,0
Adherencia	cumple	(*)
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%)	<50	≤50
Contenido en agua combinada	≤6,2	≤6,2
Rendimiento (m ² / saco / cm de espesor)	2.2 - 1.8	--

(*) Según el apartado 5.3 de la norma UNE EN 13279-1, la adherencia será apta cuando se manifieste la rotura en la masa de yeso o en el soporte. Cuando la rotura aparece en la interfase yeso-soporte debe ser mayor de 0,1 N/mm².

APLICACIONES

Se aplica de forma manual para revestimientos interiores de paredes y techos.

ENVASE Y COMENTARIOS

YESO FRAGUADO CONTROLADO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 17 y 20 Kg, con dos hojas de papel y lámina, en pallets de madera de 72 (1.224 Kg) y 56 sacos (1.120 Kg) respectivamente.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.



HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

Ctra. Los Tollos, Km 3- 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Tfno. Atención al Cliente: 955 972 554

www.ruizdorantes.com - lebriplak@ruizdorantes.com