

## PLACA LISA DE ESCAYOLA PARA TECHOS CONTINUOS

UNE-EN 14246



### COMPOSICIÓN

Escayola E-35 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., fibras minerales y otros posibles aditivos en proporciones inferiores al 1%.

### CARACTERÍSTICAS

Estos elementos constructivos cumplen una serie de funciones tales como: aislamiento térmico y acústico del local que delimitan inferiormente, además de acondicionamiento fónico.  
Los ensayos se realizan según la norma UNE- EN 14246.

| HNOS. RUIZ DORANTES, S.L. | PLACA LISA TECHO CONTINUO<br>LEBRIPLAK                              | ESPECIFICACIONES<br>UNE-EN 14246  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aspecto                   | Distintos modelos según el molde. Sin manchas, eflorescencias, etc. | Sin manchas, eflorescencias, etc. |
| Ortogonalidad             | < 1/250                                                             | < 1/250                           |
| Planitud                  | < 1.2mm/1166mm                                                      | < 1 mm/1000 mm                    |
| Dimensiones (mm):         |                                                                     |                                   |
| Longitud                  | 1000                                                                | ± 3 mm                            |
| Anchura                   | 600                                                                 | ± 3 mm                            |
| Espesor                   | 21                                                                  | ± 2 mm                            |
| Contenido en humedad      | < 1 %                                                               | < 5%                              |
| Uniformidad de masa       | 15.1 Kg/m <sup>2</sup>                                              | ± 5%                              |
| Resistencia bajo carga    | Ni deterioros, ni roturas                                           | Ni deterioros, ni roturas         |

### APLICACIONES

Este tipo de elementos de escayola se emplea en la realización de cielorrasos denominados continuos.

### ENVASE

Se suministra en palés de 50 unidades, perfectamente empaquetadas. Se trata de un producto frágil, por lo que deben evitarse lugares de almacenamiento donde haya mucho trasiego.  
Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.  
No trabajar la escayola para las estopadas a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.  
Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñada.

